



二度底漆

LACQUER SANDING SEALER

- 產品型號 505
- 類 型 由醇酸樹脂 (ALKYD RESIN) 及馬林酸樹脂、硝化纖維素配以填充料精製而成之中塗底漆。
- 用 途 傢俱、壁板等木材製品用中塗底漆
- 特 性
1. 乾燥迅速、噴塗後 30 分鐘即可研磨
 2. 研磨性良好、易於施工
 3. 乾後形成透明漆膜、填孔性佳
- 顏 色 無色半透明
- 重 量 0.9kg/L 以上
- 黏度 (25°C) 100~105KU
- 乾燥時間 (25°C) 指觸 10 分鐘以內 堅結 30 分鐘以內
- 漆膜厚度 濕膜 100μ(Micron) 乾膜 20μ(Micron)
- 理論塗佈量 30 m² /Gal 9 m² /L
- 漆膜間隔 最少 30 分鐘
- 總不揮發物 40% 以上
- 調 薄 劑 3054 香蕉水
- 調薄劑用量 20~50%
- 適用面漆 6022 透明噴漆 4022 壓克力光油 通用噴漆
- 貯藏安定性 正常情況下，至少一年
- 塗裝方法 刷塗、噴塗
- 施工注意事項
1. 調薄時，請用規定香蕉水調薄。
 2. 施工前被塗物面之木屑、灰塵或油汙等，必須清除乾淨，才可施工。
 3. 待塗膜乾燥後用 180~240 號砂紙乾磨即可不要沾水。
 4. 二度底漆因含有研磨填充料，可助打磨性，研磨時注意其均勻及平坦性。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7