



## 三合一水性彈性塗料

### 3 IN 1 WATER-BASED ELASTOMERIC COATING

產品型號	-
類 型	由耐候及耐鹼性優異之彈性壓克力樹脂，配合特殊高級顏料及添加劑精製而成兼具彈性、抗龜裂防水及防霉等三項功能之水性塗料。
用 途	混凝土建築物內外壁之防水、防漏及裝飾保護用
光 澤 度	35% 以上
顏 色	白色 ( 色卡色 )
黏度 (25°C)	105~110KU 以上
乾燥時間 (25°C)	指觸 :3 小時以內      堅乾 :10 小時以內
塗裝間隔 (25°C)	最少 8 小時
伸長率	300% 以上
漆膜厚度	濕膜 :580μ(Micron)      乾膜 :250μ(Micron)
適用底漆	彈性塗料專用透明底漆或高接著水性底漆
理論塗佈量	3.25 m <sup>2</sup> /GAL ( 乾膜 500~700μ)
調 薄 劑	清水
調薄劑用量	0~5%( 視使用工具而定 )
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、無氣噴塗、滾塗 ( 必須分二道至三道施工，乾膜厚度 500μ 以上 )
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 表面潮濕及陰雨或大氣相對濕度在 85% 以上時，請停止施工。</li><li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵及其它附著污物，必須清除乾淨方可施工。</li><li>3. 使用前必須充分攪拌均勻，漆料如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為準。</li><li>4. 工具使用後，應立即以清水及清潔劑清洗。</li><li>5. 塗裝時室溫及材質表面溫度需高於 10°C。</li><li>6. 新水泥牆因含有多量水分和游離鹼性物質，必會降低漆膜性能與附著性必須等二 ~ 三星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下、方可施工。</li></ol>

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.4 ；

噴塗塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.7