



## 水性水泥漆平光系列

LATEX PAINT, FLAT

產品型號	白平色
類 型	由水溶性特殊壓克力樹脂為主要成份，配以耐鹼性顏料及添加劑精製而成之平光型水性水泥漆。
用 途	辦公大樓、觀光飯店、車站、醫院、學校、住宅等水泥內部防護及裝飾用面漆。
特 性	1. 漆膜細膩、質感優雅 2. 遮蓋力強、容易施工 3. 乾燥性快、耐水性能佳
顏 色	白色、玫瑰白、大麥白、藍鈴白、蘭花白、象牙、百合白、米色、粉藍、青蘋白、豪灰、黑色、紅色、黃色 (水性漆色卡)
遮 蓋 力	12.5 m <sup>2</sup> / L 以上 (新奇 10 m <sup>2</sup> / L 以上)
重 量	1.4kg / L 以上
光 澤 度	2~5%
黏度 (25℃)	85 ~ 110KU
乾燥時間	指觸：1/2 小時以內      堅結：2 小時以內
塗裝間隔	最少 2 小時
漆膜厚度	濕膜：100μ(Micron)      乾膜：40μ(Micron)
理論塗佈量	40 m <sup>2</sup> / Gal    10 m <sup>2</sup> / L    350g / m <sup>2</sup> (二道塗佈量)
調 薄 劑	清水
調薄劑用量	5~25 %
總不揮發物	60% 以上
顏 料 份	40% 以上
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但不超過規定用量為準。 2. 被塗物表面之油污、灰塵及雜物必須清除乾淨，始可施工。 3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必會降低漆膜性能與附著性，必須等 3 週後，待其完全乾燥水份值在 12% 以下，方可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：  
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；  
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7  
※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。