



水性環氧漆

WATER BASE EPOXY PAINT

類 型	由特製水性環氧樹脂與硬化劑配以耐酸鹼顏料精製而成二液型環氧漆
用 途	混凝土及水泥牆面等之耐酸、鹼，耐化學藥品等之防護裝飾用
特 性	1. 水性、無溶劑氣味、無毒、無汙染 2. 耐酸、鹼，耐化學藥品 3. 抗污染性特佳 4. 不易變黃 5. 附著性特強
顏 色	水性漆色卡
遮 蓋 力	淺色:12.5 m ² /L，深色:15.0 m ² /L
光 澤 度	有光:40% 以上 平光:12% 以下
黏 度 (25℃)	90~100KU
乾 燥 時 間	指觸: 3 小時以內 堅結: 24 小時以內 反應完成:7 天 (濕度 50%)
重 塗 間 隔	最少 12 小時
漆 膜 厚 度	濕膜: 90μ(Micron) 乾膜: 35μ(Micron)
理 論 塗 佈 量	36 m ² /Gal
混 合 比	依桶裝標示
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	0~5%
總 固 體 份	45% 以上
可 用 時 間	25℃以上約 24 小時
適 用 底 漆	水性水泥漆、彈性透明底漆、高接著底漆
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
施 工 注 意 事 項	1. 主劑、硬化劑必須按規定比例混合均勻，放置 10~20 分鐘後再使用。 2. 被塗物表面之油污、灰塵及腐蝕性鹽類等附著汙物必須清除乾淨方可施工。 3. 刷塗時可不需加水調薄，噴塗時可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。
備 註	一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變： 手刷塗佈量約 =(理論塗佈量)÷1.4 ； 噴塗塗佈量約 =(理論塗佈量)÷1.7