



7. 水泥建築物工程 (學校、醫院、廠房、住宅等室外水泥及混凝土壁等之防水、防漏、防曬)

塗料系統	工程種類	施工順序	油漆品名	塗刷次數	塗佈面積 m ² / Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔		使用溶劑	備考	
							最低	最高			
建築物外壁防水防漏防曬工程系列	油性壓克力系	0	表面汙泥、灰塵、油漬完全清除							二甲苯	1. 水泥壁完全乾透後才可施工，含水份在 12% 以下。 2. 水泥表面已批土或打磨。
		1	各色油性水泥漆	1	42	35	3 小時	15 天	二甲苯		
		2	各色油性水泥漆	1	42	35			二甲苯		
	水性壓克力系	1	水性水泥漆	1	40	40	3 小時	15 天	清水	1. 水泥壁完全乾透後才可施工，含水份在 12% 以下。 2. 水泥表面已批土或打磨平整。	
		2	壓克力有光水泥漆	1	42	35	3 小時	15 天	清水		
		3	壓克力有光水泥漆	1	42	35			清水		
	水性彈性塗料系	1	彈性塗料透明底漆	1	57	10	4 小時	15 天	清水	1. 水泥壁完全乾透後才可施工，含水份在 12% 以下。 2. 水泥表面已批土或打磨平整。	
		2	三合一彈性塗料	1	3.25	250	4 小時	15 天	清水		
		3	三合一彈性塗料	1	3.25	250			清水		
	水性室內系列	1	表面汙泥、灰塵完全清除							清水	1. 水泥壁完全乾透後才可施工，含水份在 12% 以下。 2. 水泥表面已批土或打磨平整。
		2	平光水性水泥漆		40	35	3 小時	7 天	清水		
		3	平光水性水泥漆		40	35	3 小時	7 天	清水		
		4	平光水性水泥漆	1	40	35			清水		

註：塗布面積，僅供參考