



平光透明噴漆

FLAT CLEAR LACQUER

產品型號	6022F
類 型	由硝化纖維素 (NITROCELLULOSE) 與特殊合成樹脂及可塑劑平光粉配製而成之平光透明噴漆。
用 途	傢俱、衣櫥、夾板、壁板等木材製品等表面之上塗平光型面漆
特 性	1. 乾燥迅速、塗膜無光細緻 2. 附著性強，不易龜裂 3. 耐水、耐油、耐污染性良好 4. 作業性良好，容易施工
光澤度	平光
顏 色	半透明乳白液體
重 量	0.9kg/L 以上
黏度 (25℃)	105~115KU
乾燥時間 (25℃)	指觸 10 分鐘以內 堅結 30 分鐘以內
漆膜厚度	濕膜 100μ(Micron) 乾膜 20μ(Micron)
理論塗佈量	30 m ² /Gal 9 m ² /L
漆膜間隔	最少 30 分鐘
總不揮發物	35% 以上
調薄劑	3054 香蕉水 (天那水)
調薄劑用量	20~50%
適用底漆	二度底漆 白噴底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、噴塗
施工注意事項	1. 調薄時，請用規定香蕉水調薄，陰雨天濕度太大超過 85% 時應加防白水，以免發生白化現象。 2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油汙等，必須清除乾淨，才可施工。 3. 塗髹工作 2~3 次為標準，視實際需要而定，但每次噴塗時應待下層漆膜乾燥後始可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；

噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7

※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。