



## 各色快乾調合漆

READY-MIXED PAINT COLORS(QUICK-DRYING TYPE)

產品型號	2000~2051 各色調合漆
類型	由中油性醇酸樹脂配以耐候性顏料精製而成之快乾調合漆。
用途	一般鐵門、鐵捲門、機械設施及木製品等之面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 乾燥迅速</li><li>2. 漆膜堅韌、耐磨損</li><li>3. 耐候性良好，不易失光、變色或粉化</li><li>4. 附著力強、不易脫落</li><li>5. 抗濕、耐水性良好</li><li>6. 具耐油性、施工容易</li></ol>
顏色	各色 (公會色卡)
遮蓋力	8 m <sup>2</sup> /L 以上
重量	0.9kg/L 以上
黏度 (25℃)	85~95KU
光澤度	85% 以上
乾燥時間 (25℃)	指觸 1 小時以內      半堅結 6 小時以內
漆膜厚度	濕膜 90μ(Micron)    乾膜 40μ(Micron)
理論塗佈量	42.0 m <sup>2</sup> /Gal    11.0 m <sup>2</sup> /L
塗裝間隔	最少 6 小時
總不揮發物	60% 以上
調薄劑	506 松香水
調薄劑用量	10~30%
適用底漆	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 木材：裝白底漆</li><li>2. 鐵材：1200 紅防銹底漆、2204、2205 紅丹底漆</li></ol>
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、滾塗、噴塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油汙、鐵銹、鬆動漆膜及腐蝕性鹽類等，必須清除乾淨，以確保油漆之附著及防護功能。</li><li>3. 表面潮濕或在陰雨天相對濕度超過 85% 以上，以及溫度過高 (40℃ 以上) 或過低 (10℃ 以下) 時，應避免施工。</li><li>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。</li></ol>
備註：	一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變： 手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4； 噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7 ※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。