



各色油性水泥漆

MASONRY PAINT, COLORS

產品型號	-
類 型	由特殊壓克力樹脂 (ACRYLIC RESIN) 配合耐候性、耐鹼性顏料精製而成之各色水泥面漆。
用 途	水泥建築物之內、外壁、混凝土、石膏、灰泥等表面之維護、裝飾用面漆
特 性	1. 乾燥迅速、附著力強 2. 耐候性優良，不易粉化、變色 3. 漆膜堅韌，耐鹼性、耐水性優良 4. 作業性良好，施工容易
顏 色	各色 (色卡色)
遮 蓋 力	8 m ² /L 以上
重 量	1.0kg/L 以上
黏度 (25℃)	95~105KU
光 澤 度	平光、有光、半光
乾燥時間 (25℃)	指觸 30 分鐘以內 堅結 2 小時以內
漆膜厚度	濕膜 80μ(Micron) 乾膜 35μ(Micron)
理論塗佈量	42 m ² /Gal 11 m ² /L
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	45% 以上
調 薄 劑	二甲苯
調薄劑用量	10~20%
適用底漆	油性水泥底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
施工注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。 2. 新水泥牆因含有多量水分與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 3 星期，待其完全乾燥後水份值 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油汙、灰塵、水份及其他附著雜物，必須清除乾淨，始可施工。 4. 表面潮濕或陰雨天濕度超過 85% 應避免施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7