



快乾地板凡立水

OLEORESINOUS VARNISH

| | |
|------------|--|
| 產品型號 | 422 快乾地板凡立水 |
| 類 型 | 由乾性油及酚醛樹脂為主要原料精煉製而成之透明油性凡立水。 |
| 用 途 | 木材製品、地板、傢俱、門窗用透明面漆。 |
| 特 性 | 1. 流展性好，易於刷塗。 2. 透明度佳，可現原木紋路。 3. 耐水、耐磨性好，屈曲性佳。 |
| 顏 色 | 液狀透明 |
| 重 量 | 0.9kg/L 以上 |
| 黏度 (25℃) | 63~68KU |
| 乾燥時間 (25℃) | 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 |
| 塗裝間隔 | 最少 10 小時 |
| 漆膜厚度 | 濕膜 70μ(Micron) 乾膜 30μ(Micron) |
| 理論塗佈量 | 65.0 m ² /Gal 17.0 m ² /L |
| 調薄劑用量 | 0-10% |
| 調 薄 劑 | 506 松香水 |
| 不揮發份 | 50% 以上 |
| 適用底漆 | 木工裝潢用二度底漆 |
| 貯藏安定性 | 正常情況下，至少一年 |
| 塗裝方法 | 刷塗、噴塗、浸塗。 |

施工注意事項 1. 被塗物表面之水份、油汙、灰塵等，必須清除乾淨。
2. 做疊層塗裝時，應待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4 ；

噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7

※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。