



## 5. 重防蝕工程 - II (鋼構、橋樑、焚化爐、軍事設施等構造物)

塗料系統	工程種類	施工順序	油漆品名	塗刷次數	塗佈面積 m <sup>2</sup> /Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔		使用溶劑	備考
							最低	最高		
聚乙稀縮丁醛樹脂系統 環氧樹脂系統	鍍鋅鋼構新建工程	1	表面處理 SSPC-SP-01 溶劑清洗油汙或灰塵							
		2	伐銹底漆	1	30	15	4 小時	3 天	伐銹調薄劑	
		3	環氧樹脂 三聚磷酸鋁底漆	1	30	45	6 小時	30 天	環氧調薄劑	
		4	環氧樹脂面漆	1	36	45	8 小時	7 天	環氧調薄劑	
		5	(不變黃型) 聚酯樹脂面漆 (PU)	1	36	30	-	-	PU 香蕉水	
聚胺基甲酸樹脂系統 環氧樹脂系統	鍍鋅鋼管、鋼構新建工程	1	表面處理 SPC-SP-01 溶劑清洗油汙或灰塵							
		2	合金用 環氧樹脂底漆	1	6	25	8 小時	60 天	環氧調薄劑	
		3	環氧樹脂面漆	1	36	45	8 小時	30 天	環氧調薄劑	
		4	(不變黃型) 聚酯面漆 (PU)	1	36	30	-	-	PU 香蕉水	

註：塗佈面積，僅供參考