



6. 倉儲、工廠、防塵、耐酸鹼薄層塗裝工程

塗料系統	工程種類	施工順序	油漆品名	塗刷次數	塗佈面積 ㎡ / Gal	乾膜厚度 μ	塗裝間隔		使用溶劑	備考
							最低	最高		
環氧樹脂系統	倉儲工廠地坪新建	1	地坪養生 25 天以上，地面含水率 10% 以內，並清除灰塵、汗物即打磨至粗糙狀							
		2	環氧樹脂透明底漆	1	42	25	6 小時	-	環氧調薄劑	
		3	環氧樹脂面漆	1	36	45	6 小時	-	環氧調薄劑	
		4	環氧樹脂面漆	1	36	45	6 小時	-	環氧調薄劑	
		5	環氧樹脂面漆	1	-	-	-	-	環氧調薄劑	劃線
環氧樹脂系統	倉儲工廠地坪維修	1	水泥：含水率 10% 以內，舊漆膜：打磨並清除灰塵及油汗							養生 28 天以上
		2	環氧樹脂透明底漆	1	42	25	6 小時	-	環氧調薄劑	
		3	環氧填縫膠	依實際用量			8 小時	-	-	填補裂縫
		4	環氧樹脂面漆	1	36	45	6 小時	7 天	環氧調薄劑	
		5	環氧樹脂面漆	1	36	45	-	-	環氧調薄劑	
		6	環氧樹脂面漆	1	-	-	-	-	環氧調薄劑	劃線
環氧樹脂系統	倉儲工廠地坪平整止滑塗裝	1	水泥：含水率 10% 以內，並清除灰塵及油汗							養生 28 天以上
		2	環氧樹脂透明底漆	1	42	25	6 小時	-	環氧調薄劑	腐蝕部份修補
		3	無溶劑型環氧樹脂及細砂	1	1.5 kg/㎡	1m/m	8 小時	3 天	-	2kg/㎡ = 2m/m 3kg/㎡ = 3m/m
		4	無溶劑型環氧樹脂	1	0.6 kg/㎡	-	-	-	加 10% 溶劑	隨即撒砂
		5	石英砂	1	1kg/㎡	-	-	-	-	隔天撒砂
		6	無溶劑型環氧樹脂	1	0.6 kg/㎡	-	-	-	加 10% 溶劑	自行視粗度需求而定

註：石英砂號數為 2# 3# 5# 9#