



通用噴漆

GENERAL PURPOSE LACQUER

產品型號	7000~7051
類 型	由硝化纖維素及特殊合成樹脂及可塑劑為主要原料，配以耐候性顏料精製而成之噴塗用面漆。
用 途	腳踏車、鐵製器具、電化製品及木製家俱等上塗面漆。
特 性	1. 顏色鮮麗、價格低廉。 2. 附著性良好、塗膜光滑堅硬。 3. 乾燥迅速，作業性好。 4. 耐水、耐揮發油性良好。
顏 色	各色 (公會色卡)
重 量	0.9kg/L
黏度 (25℃)	125~130KU
光澤度	75% 以上
乾燥時間 (25℃)	指觸 10 分鐘以內 堅結 1 小時以內
耐屈曲性	6m/mψ 合格
耐汽油性	耐高級汽油 10 分鐘
耐水性	浸水 18 小時 無異狀
塗裝間隔	最少 30 分鐘
漆膜厚度	濕膜 100μ(Micron) 乾膜 25μ(Micron)
理論塗佈量	34.0 m ² /Gal 9.0 m ² /L
調薄劑	3054 香蕉水
調薄劑用量	40~80%
總不揮發物	45% 以上
適用底漆	紅噴底漆、灰噴底漆、白噴底漆
適用面漆	4022 壓克力光油、6022 透明光油
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	噴塗、刷塗、浸塗
施工注意事項	1. 調薄時，請用規定香蕉水調薄，陰雨天或濕度大應加防白水，以免發生白化現象而失光。 2. 施工前被塗物表面之水份、油污、灰塵等應清除乾淨。 3. 噴塗 2~3 道為標準，視實際需要而定，噴塗時噴嘴與被塗物表面保持 30 公分左右，再噴塗時應待下層漆膜乾燥後始可施工，以免垂流。
備註：	一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變： 手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4； 噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7 ※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。