



罩光油

OVERCOAT VARNISH

產品型號	A-30
類 型	由高分子壓克力 (ACRYLIC RESIN) 配以增韌劑及助劑精製而成之螢光漆罩光油。
用 途	適用於螢光漆表面增亮、耐候、耐污染等用途面漆
特 性	1. 吸收紫外線，增加螢光漆耐久性 2. 光澤度高，附著力強 3. 漆膜堅韌，耐磨性、防汙染性優良
顏 色	透明液體
重 量	0.9kg/L
黏度 (25°C)	75~90KU
光 澤 度	90% 以上
乾燥時間 (25°C)	指觸 20 分鐘以內 堅結 1 小時以內
漆膜厚度	濕膜 80μ(Micron) 乾膜 25μ(Micron)
理論塗佈量	46.0 m ² /Gal 12.0 m ² /L
塗裝間隔	最少 30 分鐘
總不揮發物	50% 以上
調 薄 劑	506 松香水
調薄劑用量	5~20%
適 用 底 漆	A-11~A-19 各色螢光漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、噴塗
施工注意事項	1. 噴塗時可酌加松香水，不可調配黏度過低，以免垂流及光澤鮮豔度減低。 2. 被塗物表面潮濕或陰雨天濕度太大超過 85% 時，請勿施工。 3. 施工噴塗時，以 2~3 道為準，視實際需要而定，但噴塗時，應待下層漆膜乾燥後始可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：
手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4；
噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7
※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。