



## 螢光漆

FLUORESCENT PAINT, OIL BASE

產品型號	A-11~A-19
類 型	由純壓克力樹脂 (Pure Acrylic Resin) 配以特選之耐候性螢光粉精製而成之螢光漆。
用 途	適用於安全號誌、廣告、標誌、陳列品及其他識別號誌用。
特 性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 塗膜細緻，色彩鮮豔醒目。</li><li>2. 附著性強，不易龜裂、脫落。</li><li>3. 以白色漆打底益顯其鮮豔效果。</li><li>4. 乾燥迅速，施工容易。</li></ol>
顏 色	各色 ( 八種原色 )
重 量	0.95kg/L
黏度 (25℃)	110~115KU
光澤度	平光
乾燥時間 (25℃)	指觸 15 分鐘以內      堅結 1 小時以內
漆膜厚度	濕膜 110μ(Micron)    乾膜 40μ(Micron)
理論塗佈量	32.0 m <sup>2</sup> /Gal    8 m <sup>2</sup> /L
塗裝間隔	最少 30 分鐘
總不揮發物	60% 以上
調薄劑	506 松香水
調薄劑用量	5~25%
適用面漆	罩光油
適用底漆	950 白色水泥漆、裝潢白底漆、白噴底漆、白色油性水泥漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	噴塗、刷塗。
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻、太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定用量為準。</li><li>2. 螢光漆遮蓋力弱，故必須塗刷在白色基體上，若非白色，需先塗一層白色底漆，使螢光漆之顏色及螢光效果較鮮艷。</li><li>3. 螢光漆俱為平光，如需光澤及增加其耐污性，可在螢光漆表面加一層螢光漆罩光油。</li></ol>

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：  
手刷塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.4 ；  
噴塗塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.7  
※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。