



## 環保漆光油

WATER BASE READY MIXED PAINT TOP COAT

產品型號	—
類型	由耐水耐候性極佳的特殊壓克力乳膠為主成份，配以添加劑精製而成的水性環保漆光油。
用途	辦公大樓、飯店、公共場所、醫院、住宅、金屬材質與磁磚外部之防護
特性	1. 水性無公害、無起火危險，無污染、低氣味屬於綠色環保型產品。 2. 以清水為調薄劑，可降低施工費用、施工方便。 3. 對鐵材、磁磚密著性佳 4. 耐水性、耐候性優良，塗膜堅固。
顏色	透明
重量	0.9kg/L
光澤度	70~80%
乾燥時間	指觸 :1/2 小時以內      堅乾 :2 小時以內
塗裝間隔	最少 2 小時
漆膜厚度	濕膜 :75 $\mu$ (Micron)      乾膜 :25 $\mu$ (Micron)
理論塗佈量	30 m <sup>2</sup> /GAL 8.0 m <sup>2</sup> /L
調薄劑	清水
調薄劑用量	5~15%
不揮發份	40% 以上
貯藏安定性	正常情況下，至少二年
使用方法	1. 以適量之清水加以稀釋，用刷塗、滾塗、噴塗均可。 2. 施工後，刷塗工具要立即用清水清洗，時間過久則需用香蕉水來清洗。 3. 塗裝施工時，室溫要高於 10℃ 方可施工，以免影響到水漆的成膜性。
施工注意事項	1. 使用後要將蓋子蓋緊並放置在陰涼處。 2. 塗裝前要先清理或刮除底材之灰塵、油汙、鬆脫漆膜、鐵銹等或以砂紙輕輕磨除表面異物後再進行塗裝以免影響附著性。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.4 ；

噴塗塗佈量約 = ( 理論塗佈量 ) ÷ 1.7