



環氧中塗漆

EPOXY MIDDLE COATING

產品型號	-
類 型	由特級環氧樹脂 (EPOXY RESIN) 及特殊顏料配以硬化劑精製而成之二液型中塗底漆。
用 途	本產品具優良之化學性能，適用於鋼管、鋼架、橋梁、工廠設施等鋼鐵構造物要求長效防蝕作用者之中塗底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漆膜堅韌，附著性極佳 2. 耐磨性、耐油性、耐水性極優 3. 耐鹼性、耐溶劑及化學藥品性均優
光澤度	平光
顏 色	灰色、紅棕色
遮蓋力	8 m ² /L 以上 (混合後)
重 量	1.4kg/L 以上
黏度 (25°C)	75~85KU
乾燥時間 (25°C)	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天
漆膜厚度	濕膜 80μ(Micron) 乾膜 40μ(Micron)
理論塗佈量	35 m ² /Gal 9 m ² /L
漆膜間隔	最少 8 小時
混 合 比	主劑：硬化劑 =4:1 (體積比)
總不揮發物	60% 以上
可用時間	8 小時 (25°C) 混合漆
調 薄 劑	環氧調薄劑
調薄劑用量	5~15%
適用底漆	環氧鋅粉底漆 環氧防 銹底漆
貯藏安定性	正常情況下，至少一年
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 使用前將主劑拌勻後再將硬化劑緩緩倒入在充分拌勻，靜置 20~30 分鐘即可使用，必要時可酌加調薄劑。 2. 被塗物表面之水份、油脂、汙泥、灰塵、鐵銹、腐蝕性鹽類等附著汙物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或天氣相對濕度在 85%RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風，以免中毒危險。 5. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
備註：	<p>一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變： 手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.4； 噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) ÷ 1.7</p>