



水性強效底漆

HIGH COATING PAINT PRIMER

產品號碼

組成 由特殊水性乳膠組成，具有高密著、高防水性能之強效底漆
 用途 適用於磁磚、水泥面、木材、鐵材、舊牆表面底塗防水防漏用
 特性 1. 優異的滲透力、抗粉化力
 2. 高附著力&施工便利性
 3. 內外牆皆可使用，水性無毒系統，雙層保護，效果加倍。
 4. 多種底材塗裝之合適性(ex. 磁磚、水泥面、木材、鐵材、舊牆均可)

光澤度 30~45%

顏色 透明

比重 0.9~1.1Kg/L 以上

黏度 (25°C) 55~65KU

乾燥時間 指觸：1/2 小時以內 堅結：2 小時以內

漆膜厚度 濕膜:75 μ (Micron) 乾膜:25 μ (Micron)

塗裝間隔 最少 1 小時

調薄劑 自來水

調薄劑用量 10~20%

總不揮發物 30% 以上

適用面漆 有光、平光水性水泥漆、彈泥、三合一彈性塗料、隔熱漆

儲藏安定性 正常情況下，至少一年

塗裝方法 刷塗、滾塗、噴塗

施工注意事項 1. 若為舊牆面之油脂、灰塵、水份及其他附著汙物，必須清除乾淨始可施工
 2. 使用前必須充分攪拌均勻，水漆如太稠時，可酌加清水調薄，但不超過規定用量為原則。
 3. 新水泥牆因含有多量水分和游離鹼性物質，必會降低漆膜性能與附著性，必須等二 ~ 三星期，待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下、方可施工。

備註：一般油漆實際塗佈量會依被塗物的實際大小、形狀、工作環境、塗裝方法等因素而改變：

手刷塗佈量約 = (理論塗佈量) \div 1.4；

噴塗塗佈量約 = (理論塗佈量) \div 1.7

※ 以上所列數據僅供參考，非正式證明。